

Referans No	TDS
Yayınlanma Tarihi	Aralık 2023
Revizyon No	1

POOL PAINT

Akrilik - Poliüretan Esaslı Su Deposu ve UV Dayanımlı Havuz Boyası

sayfa 1

Tanımı

Çift bileşenli, akrilik / alifatik poliüretan esaslı, elastik bir yapıya sahip, UV ışınlarına ve aşınmaya karşı dirençli, özellikle seramik kullanılmayacak olan havuzların boyamasında kullanılan havuz boyasıdır.

Kullanım Alanları

Havuzlarda, su tanklarında,
Su depolarında,
Metal tanklarda ve su sarnıçlarında,
Süs havuzlarında, göletlerde,
Barajlarda, su kanallarında,
Aritma ve denge depolarında,
Beton, sıva ve şap üzerinde kullanılır.

Özellikleri ve Avantajları

Sudan ve su basıncından etkilenmez.
Çatlama, kabarma yapmaz. Elastiktir.
UV ışınlarına karşı dayanıklıdır. Atmosferik koşullar gerektiren tüm yüzeylerde son olarak da kullanılabilir.
Alkali ve kloro karşı dayanıklıdır.
Ekonomiktir.
Sararma, su altında bozulma ya da aşınma yapmaz.
Uygulaması kolaydır.
Çift komponentlidir.

Teknik Özellikler

Reçine Tipi	Akrilik / Poliüretan
Renk	3 Renk
Kullanım	İki Komponent
Koku	Yok
Yoğunluk	1,30 kg/lit
Viskozite	200-300 cP
Kuruma Zamanı	Dokunma kuruması 120 dk, tam sertleşme 6 saat (24 °C'de)
Tam Kuruma Süresi	24 saat (24 °C Oda sıcaklığı)
Parlama Noktası	36 °C
Uygulama Araçları	Airless sprej, rulo, fırça
Yaya Trafiği	1 gün

Depolama Şartları ve Ömrü

Açılmamış ambalajda 1 yıldır
Ürün depolanırken direkt güneş ışığından korunmalı , 5-35°C de depolanmalıdır.

Direk güneş ışığından korunmalıdır.
Kullandıktan sonra kap sıkıca kapatılmalıdır.
Ürün diğer kimyasallar ile karıştırılmamalıdır.

Yüzey Hazırlığı ve Uygulama

Yüzey temiz, kuru ve gevşek parçacıklardan, gres, yağ veya düzgün yapışmayı engelleyecek herhangi bir maddeden tamamen arındırılmış olmalıdır. Yüzeyde çatlak, kırık varsa uygulama öncesinde yapısal tamir harçları ile tamir edilmeli ve PRIMEPOX ile astarlanmalıdır. Astar kuruduktan sonra uygulamaya başlanabilir. Ürün hazırlanırken ilk olarak A bileşeni bir boya çubuğu yardımı ile iyice karıştırılmalı üzerine B bileşeni yavaşça ilave edilmelidir. Karışım homojen hale gelene kadar mekanik karıştırıcı ile karıştırılmalıdır. Hazırlanan ürün çift bileşenli karışımlarda olduğu gibi reaksiyona geçmeye başlayacağı için 5-6 saat içerisinde kullanılmalıdır. Fırça, rulo veya uygun bir airless sprej makinası yardımı ile uygulanmalı ve kurumaya bırakılmalıdır. İkinci kat ilk kat kuruduktan sonra 24 saat içerisinde yapılmalı ve nihai kurumaya bırakılmalıdır. Havuz su ile doldurulmadan önce 10 gün tam kurenmesi beklenmelidir.

Dikkat Edilecek Hususlar

Nemli, ıslak, donmuş veya kirli - yağlı yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
Karıştırılmış malzemeyi zemine dökmekte gecikmeyin.
Uygulama +5 C ve +25 C arasında yapılmalı. Kesinlikle 5 C altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır.
Uygulama esnasında sıçrama kazalarına karşı gözlük kullanılması önerilmektedir.
Cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.
Boş ambalajları gıda maddesi ve içme suyu depolamak amacıyla kullanılmamalıdır.

Sarfiyat

300- 400 g/m² (uygulama kalınlığına bağlı olarak değişiklik göstermektedir).

Ambalaj

4,5 kg' lık Set (A: 4 kg ; B: 0,5 kg) Teneke Kovalarda



Güvenlik ve Sağlık Uyarıları

Koruyucu gözlük, giysi ve eldiven giyilmelidir.
Ciltte, gözlerle ve giysilere temastan kaçınılmalıdır.
Ürünün çevreye yayılması önlenmelidir.
Kullanım sırasında bir şey yenilip içilmemelidir, sigara içilmemelidir.
Dökülmeleri en aza indirmek için tüm ambalajları ve kapları dikkatlice paketlenmelidir.
Kaplar kullanılmadığında sıkıca mühürlenmiş şekilde muhafaza edilmelidir.
Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutulmalıdır.
Koruyucu ekipman olmadan kırılmış paketler taşınmamalıdır.
Boş kaplar yeniden kullanılmamalıdır.
Kullanılan kıyafetin kirlenmesi halinde hemen çıkarılmalı ve tekrardan kullanılmadan önce yıkanmalıdır.
Ürün açıklayıcı şekilde etiketlenmiş kaplarda muhafaza edilmelidir.
Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutulmalıdır.
Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutulmalıdır.
Oksitleyici maddelerden, ısıdan ve alevlerden uzak tutulmalıdır.
Sadece orijinal kabında muhafaza edilmelidir.
Kaplar sıkıca kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan bir ortamda dik bir şekilde muhafaza edilmelidir.
Kaplar hasardan korunmalıdır.

Önemli

Cilt ile doğrudan temastan kaçının. Cilt ile teması halinde temiz su ile durulayın. Gözlerle temasından kaçının. Gözle teması halinde 15 dakika boyunca temiz su ile iyice yıkayın. Yutulması halinde bol su içiniz ve derhal tıbbi yardıma başvurunuz.

ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE SAKLAYIN

Not

ISOCO, dolaylı veya doğrudan meydana gelen tesadüfi ve sonuç olarak ortaya çıkan hasarlardan veya bu malların basılı talimatlara uygun olmayan veya amaçlanan kullanım dışında uygulanmasından kaynaklanan herhangi bir kayıptan sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı, ürünü kullanmadan önce ürünün kullanım amacına uygunluğunu tespit edecek ve bununla bağlantılı olarak doğabilecek tüm risk ve sorumlulukları üstlenecektir. ISOCO'nun sorumluluğu açıkça kusurlu malların değiştirilmesiyle sınırlıdır. Ürünün kusurlu olduğunun tespit edildiği veya makul olarak tespit edilmesi gereken tarihten itibaren 30 gün içinde ISOCO'ya yazılı olarak talepte bulunulmadığı sürece, her türlü talepten feragat edilmiş sayılacaktır.

Garanti Koşulları

Bu ürün veri sayfasında verilen bilgiler, mevcut bilgi ve deneyimlere dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Küçük bir alanda yapılan yüzey testinden sonra memnun kalmadığınız takdirde derhal teknik servis departmanımızla iletişime geçiniz. Bu sayfadaki veriler yalnızca belirlenen spesifik malzemeyle ilgilidir ve başka herhangi bir malzemeyle kombinasyon halinde veya herhangi bir işlemde kullanılan bu tür malzemeler için geçerli olmayabilir. Bu tür bilgiler, şirketin bilgisi dahilinde, belirtilen tarih itibarıyla doğrudur. Kullanım koşulları bizim kontrolümüz dışında olduğundan, doğruluk, güvenilirlik veya tamlik konusunda tüm öneriler garanti veya garanti olmaksızın yapılır. Bu bilgilerin kendi kullanımları için uygunluğu ve uygulanması konusunda tatmin olmak kullanıcının sorumluluğundadır. Üreticinin sorumluluğu, kusurlu olduğu kanıtlanan ürünlerin değiştirilmesiyle sınırlıdır. Kullanıcı, bu ürünün kullanımıyla ilgili tüm riskleri ve yükümlülükleri üstlenir. Ürünün kusurlu olduğunun tespit edildiği veya makul olarak tespit edilmesi gereken tarihten itibaren 30 gün içinde ISOCO'ya yazılı olarak talepte bulunulmadığı sürece, her türlü talepten feragat edilmiş sayılacaktır. Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Mevcuttur.