

Referans No	TDS
Yayınlanma Tarihi	Aralık 2023
Revizyon No	1

PORE FILLER LATEX

Beton Parlatma Uygulamaları için Gözenek Doldurucu

sayfa 1

Tanımı

Beton parlatma uygulamaları sırasında ortaya çıkan kuş gözlerini ve kılcal çatlakların tamir edilmesi ve boşlukların doldurulması amacıyla kullanılır. Betonun 120 grit elmas silimi ile birlikte kullanılır ve oluşan tozla karışarak oluşan harç ile beton yüzeyindeki küçük delikleri, mikro çatlakları ve diğer boşlukları doldurur.

Kullanım Alanları

Beton zeminlerin parlatma ve yüzey düzenleme işlemlerinde kullanılır.

betondaki kılcal çatlakların ve kuş gözlerinin dolmasını sağlar

Özellikleri ve Avantajları

Sıvı yüzey sertleştirici sarfiyatını azaltır.

Yüzeyde ekstra mukavemet verir ve tutunmayı sağlar.

Parlatma uygulamalarında parlatma işlemine katkı verir.

Elmas silim esnasında betondaki 3 mm'ye kadar olan kusurları doldurur.

Teknik Özellikler

Reçine Tipi	Akrilik
Renk	Beyaz
Çözücü	Su
Koku	Kokusuz
Yoğunluk	1,45 kg/lit
UV Direnci	Orta
Ph	7,5
Betona Yapışma	> 2 MPa
Tam Kuruma Süresi	48 saat (24 °C Oda sıcaklığı)
Aktif Madde	0,4
Katı Madde	0,4
Parlama Noktası	N/A
Donma Noktası	+5 °C

Depolama Şartları ve Ömrü

Açılmamış ambalajda 12 aydır

Ürün depolanırken direkt güneş ışığından korunmalı , 5-35°C de depolanmalıdır.

Ürün dondan korunmalıdır.

Kullandıktan sonra kap sıkıca kapatılmalıdır.

Ürün diğer kimyasallar ile karıştırılmamalıdır.

Sarfiyat

0,060-0,090 kg/m² (Yüzey boşluk durumu ve beton kalitesine bağlı olarak sarfiyatlar da değişiklik gözlemlenebilir)

Yüzey Hazırlığı ve Uygulama

Uygulamadan önce, uygulama yapılacak yüzeyin tozsuz, yağ ve kabarmış, gevşek dokulu tabakalardan arındırılmış olması sağlanmalıdır. Yüzey parlatma işlemi öncesinde yapılan silim işlemi, uygun elmaslarla yapılmalıdır. 15-30-60 grit elmasların siliminden sonra 120 grit elmas takılı silim makinasının hemen önünden yüzeye sprey ya da fırça yöntemi ile C&P Pore Filler uygulanır. Silme işlemi sırasında çıkan toz ile birlikte yüzeydeki C&P Pore Filler çamurumsu bir harç kıvamına gelerek gözenekleri ve kılcal çatlakları doldurur. Ürünün 24 saat kürlenmesi beklendikten sonra tekrar 120 grit elmas veya 50 grit reçineli ped ile silme kademelerine geçilebilir. Eğer boşlukların kapanmadığı gözlemlenirse işleme tekrar devam edilmelidir.

Dikkat Edilecek Hususlar

Uygulama öncesi koruyucu gözlük, eldiven, maske ve elbise kullanılmalıdır. Cilt ve göz ile temas önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.

Uygulama standartlara ve talimatlara göre yapılmalıdır.

Uygulama 3mm'ye kadar gözenekleri doldurur. Daha büyük gözenekler yapısal grout harçları ile doldurulmalıdır.

Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.

Belirtilen tüketim miktarı genel bir bilgidir. Uygulama koşulları ve yüzey özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Uygulama mutlak suretle uzman uygulayıcılar tarafından yapılmalıdır.

Ambalaj

5 kg' lık Plastik Bidon

10 kg' lık Plastik Bidon

30 kg' lık Plastik Bidon



Güvenlik ve Sağlık Uyarıları

Koruyucu gözlük, giysi ve eldiven giyilmelidir. Ciltte, gözlerle ve giysilere temastan kaçınılmalıdır. Ürünün çevreye yayılması önlenmelidir. Kullanım sırasında bir şey yenilip içilmemelidir, sigara içilmemelidir. Dökülmeleri en aza indirmek için tüm ambalajları ve kapları dikkatlice paketlenmelidir. Kaplar kullanılmadığında sıkıca mühürlenmiş şekilde muhafaza edilmelidir. Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutunmalıdır. Koruyucu ekipman olmadan kırılmış paketler taşınmamalıdır. Boş kaplar yeniden kullanılmamalıdır. Kullanılan kıyafetin kirlenmesi halinde hemen çıkarılmalı ve tekrardan kullanılmadan önce yıkanmalıdır. Ürün açıklayıcı şekilde etiketlenmiş kaplarda muhafaza edilmelidir. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutulmalıdır. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutulmalıdır. Oksitleyici maddelerden, ısıdan ve alevlerden uzak tutulmalıdır. Sadece orijinal kabında muhafaza edilmelidir. Kaplar sıkıca kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan bir ortamda dik bir şekilde muhafaza edilmelidir. Kaplar hasardan korunmalıdır.

Not

ISOCO, dolaylı veya doğrudan meydana gelen tesadüfi ve sonuç olarak ortaya çıkan hasarlardan veya bu malların basılı talimatlara uygun olmayan veya amaçlanan kullanım dışında uygulanmasından kaynaklanan herhangi bir kayıptan sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı, ürünü kullanmadan önce ürünün kullanım amacına uygunluğunu tespit edecek ve bununla bağlantılı olarak doğabilecek tüm risk ve sorumlulukları üstlenecektir. ISOCO'nun sorumluluğu açıkça kusurlu malların değiştirilmesiyle sınırlıdır. Ürünün kusurlu olduğunun tespit edildiği veya makul olarak tespit edilmesi gereken tarihten itibaren 30 gün içinde ISOCO'ya yazılı olarak talepte bulunulmadığı sürece, her türlü talepten feragat edilmiş sayılacaktır.

Önemli

Cilt ile doğrudan temastan kaçının. Cilt ile teması halinde temiz su ile durulayın. Gözlerle temasından kaçının. Gözle teması halinde 15 dakika boyunca temiz su ile iyice yıkayın. Yutulması halinde bol su içiniz ve derhal tıbbi yardıma başvurunuz.

ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE SAKLAYIN

Garanti Koşulları

Bu ürün veri sayfasında verilen bilgiler, mevcut bilgi ve deneyimlere dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Küçük bir alanda yapılan yüzey testinden sonra memnun kalmadığınız takdirde derhal teknik servis departmanımızla iletişime geçiniz. Bu sayfadaki veriler yalnızca belirlenen spesifik malzemeye ilgilidir ve başka herhangi bir malzemeye kombinasyon halinde veya herhangi bir işlemde kullanılan bu tür malzemeler için geçerli olmayabilir. Bu tür bilgiler, şirketin bilgisi dahilinde, belirtilen tarih itibarıyla doğrudur. Kullanım koşulları bizim kontrolümüz dışında olduğundan, doğruluk, güvenilirlik veya tamlik konusunda tüm öneriler garanti veya garanti olmaksızın yapılır. Bu bilgilerin kendi kullanımları için uygunluğu ve uygulanması konusunda tatmin olmak kullanıcının sorumluluğundadır. Üreticinin sorumluluğu, kusurlu olduğu kanıtlanan ürünlerin değiştirilmesiyle sınırlıdır. Kullanıcı, bu ürünün kullanımıyla ilgili tüm riskleri ve yükümlülükleri üstlenir. Ürünün kusurlu olduğunun tespit edildiği veya makul olarak tespit edilmesi gereken tarihten itibaren 30 gün içinde ISOCO'ya yazılı olarak talepte bulunulmadığı sürece, her türlü talepten feragat edilmiş sayılacaktır. Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Mevcuttur.