

Referans No	TDS
Yayınlanma Tarihi	Aralık 2023
Revizyon No	1

ASP PAINT

Poliaspartik Esaslı Zemin ve Havuz Boyası

sayfa 1

Tanımı

C&P ASP PAINT poliaspartik esaslı , hızlı kürlenene, düşük solvent içeriği olan, alifatik yapıda, son derece mekanik ve kimyasal dayanımı olan çift komponentli , UV dirençli , sararma yapmayan dış mekan ve havuz boyasıdır.

Kullanım Alanları

Depolar
Süs ve yüzme havuzları
İlaç endüstrisi
Fabrika ve Atölyeler,
Süt ve süt ürünleri üretim tesisleri
Garaj ve Otoparklar
Çamaşırhaneler ve mutfaklar
Gıda İşleme Tesisleri
Satış Ofisleri

Özellikleri ve Avantajları

Modern, hijyenik, fonksiyonel ve ekonomiktir.
Yüzeyi iyi hazırlanmış beton ve cilalı beton yüzeyler için ağır hizmet tipi bir boyadır
Çok çeşitli evsel ve ticari kimyasallara karşı dayanıklıdır.
Üstün su direnci sunar
Temizlenmesi ve bakımı kolaydır
Mükemmel UV stabilitesi sağlar
Yüksek mekanik dayanımına sahip trafiğe açık alanlar için formüle edilmiştir.
Astarsız pek çok yüzeye uygulanabildiğinden kendin uygula işlerinde avantajlı bir çözüm sunar.
Hem metal hem beton yüzeylere mükemmel yapışma sağlar

Yüzey Hazırlığı ve Uygulama

Uygulanacak yüzey mutlaka yağdan, kirden, eski boyalardan arındırılmalıdır. Çatlaklar Epo Repac yapısal tamir harcı ile doldurulmalıdır. Uygulama yapılmadan önce yüzeyin pürüzlendirilmesi gerekmektedir. Bu işlem için Etch&Clean ile işlem yapılması ve yüzeyin bol su ile yıkanarak C&P Degreaser ile nötralizasyon işlemi yapılmalıdır. Uygulama öncesi yüzeyin kuruluğu test edilmeli bir naylon parçası yüzeye yapıştırılarak yüzey nemliliği kontrol edilmelidir. Her zaman elmas uçlu makinelerle mekanik yöntemlerle kazıma işlemi yapılması tavsiye edilir, yüzeydeki gevşek katmanın kaldırılması önerilir.

1kg lık sertleştirici 3 kg lık reçine lave edilir. Karıştırma işlemi en az 3 dakika boyunca düşük devirli bir matkap ile yapılmalıdır. Uygulama kuru ve nemsiz yüzeye yapılmalıdır. Ürünün çalışma süresi 15 dakikadır. bu sebeple hızlı çalışılmalı, ihtiyaç kadar malzeme hazırlanmalıdır. Uygulama esansında hava kabarcığı oluşturmamak için rulonun hızlı çalışmasından kaçınılmalıdır. 25 C 'de uygulamanın saat içerisinde tam kuruması beklenmeli ve sonrasında 2. kat uygulamaya geçilmelidir.

Uygulamanın yapılacağı andan itibaren 24 saat yağmur yağmayacağından emin olunmalı ve eğer uygulama yeni betona yapılıyorsa betonun 28 günlük mukavemetini aldığından emin olunmalıdır.

Teknik Özellikler

Reçine Tipi	Poliaspartik
Renk	Katalog Renkleri
Çözücü	Yok
Koku	Düşük
Bitiş Yüzeyi	Parlak
Yoğunluk	1,50 kg/lt
Shore D	75
Betona Yapışma	> 2 MPa
Yeniden Kaplama Süresi	4 saat (24 °C Oda sıcaklığı)
Tam Kuruma Süresi	24 saat (24 °C Oda sıcaklığı)
Aktif Madde	60%
Katı Madde	100%
Parlama Noktası	> 35 °C
Araç Trafiği	24 saat (24 °C Oda sıcaklığı)

Sarfiyat

Yüzey durumuna bağlı olarak her katta 200 gr/m²

Depolama Şartları ve Ömrü

Açılmamış ambalajda 12 aydır
Ürün depolanırken direkt güneş ışığından korunmalı , 5-35°C de depolanmalıdır.
Ürün dondan korunmalıdır.
Kullandıktan sonra kap sıkıca kapatılmalıdır.
Ürün diğer kimyasallar ile karıştırılmamalıdır.

Ambalaj

A Bileşen : 3 Kg Metal Kova

B Bileşen : 1 Kg Metal Kova



Dikkat Edilecek Hususlar

Uygulama öncesi koruyucu gözlük, eldiven, maske ve elbise kullanılmalıdır. Cilt ve göz ile temas önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır. Yüksek sıcaklıklarda vizkozitenin düşeceği, çalışma süresi azalacağı unutulmamalıdır. Ürün solvent ve su ile seyreltilmemelidir. Mukavemet kaybetmiş ufalanmış betonu yenilemek için kullanılmamalıdır. Araçlardan kaynaklı oluşacak sıcak lastik izine dayanım için 1 hafta beklenme süresi konulmalıdır. Genel olarak kimyasal dayanımları yüksek olsada, sülfürik asit, nitrik asit %10, Metil etil keton na karşı dayanımı yoktur. Daha güçlü UV direnci ve uzun ömürlülük için uygulama sonrası Aspartics 2 K cila uygulaması tavsiye edilir. Her ne kadar ürünün astarsız uygulama kapasitesi olsa da uzun ömürlü bir tutunma ve soyulma direncine karşı yüzey hazırlığı ve doğru astar seçimi için firmamızla irtibata geçilmelidir.

Güvenlik ve Sağlık Uyarıları

Koruyucu gözlük, giysi ve eldiven giyilmelidir. Ciltte, gözlere ve giysilere temastan kaçınılmalıdır. Ürünün çevreye yayılması önlenmelidir. Kullanım sırasında bir şey yenilip içilmemelidir, sigara içilmemelidir. Dökülmeleri en aza indirmek için tüm ambalajları ve kapları dikkatlice paketlenmelidir. Kaplar kullanılmadığında sıkıca mühürlenmiş şekilde muhafaza edilmelidir. Isıdan, kıvılcımdan, alevden, sıcak yüzeylerden uzak tutulmalıdır. Koruyucu ekipman olmadan kırılmış paketler taşınmamalıdır. Boş kaplar yeniden kullanılmamalıdır. Kullanılan kıyafetin kirlenmesi halinde hemen çıkarılmalı ve tekrardan kullanılmadan önce yıkanmalıdır. Ürün açıklayıcı şekilde etiketlenmiş kaplarda muhafaza edilmelidir. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutulmalıdır. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutulmalıdır. Oksitleyici maddelerden, ısıdan ve alevlerden uzak tutulmalıdır. Sadece orijinal kabında muhafaza edilmelidir. Kaplar sıkıca kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan bir ortamda dik bir şekilde muhafaza edilmelidir. Kaplar hasardan korunmalıdır.

Önemli

Cilt ile doğrudan temastan kaçının. Cilt ile teması halinde temiz su ile durulayın. Gözlerle temasından kaçının. Gözle teması halinde 15 dakika boyunca temiz su ile iyice yıkayın. Yutulması halinde bol su içiniz ve derhal tıbbi yardıma başvurunuz.

ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE SAKLAYIN

Garanti Koşulları

Bu ürün veri sayfasında verilen bilgiler, mevcut bilgi ve deneyimlere dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Küçük bir alanda yapılan yüzey testinden sonra memnun kalmadığınız takdirde derhal teknik servis departmanımızla iletişime geçiniz. Bu sayfadaki veriler yalnızca belirlenen spesifik malzemeye ilgilidir ve başka herhangi bir malzemeye kombinasyon halinde veya herhangi bir işlemde kullanılan bu tür malzemeler için geçerli olmayabilir. Bu tür bilgiler, şirketin bilgisi dahilinde, belirtilen tarih itibarıyla doğrudur. Kullanım koşulları bizim kontrolümüz dışında olduğundan, doğruluk, güvenilirlik veya tamlik konusunda tüm öneriler garanti veya garanti olmaksızın yapılır. Bu bilgilerin kendi kullanımları için uygunluğu ve uygulanması konusunda tatmin olmak kullanıcının sorumluluğundadır. Üreticinin sorumluluğu, kusurlu olduğu kanıtlanan ürünlerin değiştirilmesiyle sınırlıdır. Kullanıcı, bu ürünün kullanımıyla ilgili tüm riskleri ve yükümlülükleri üstlenir. Ürünün kusurlu olduğunun tespit edildiği veya makul olarak tespit edilmesi gereken tarihten itibaren 30 gün içinde İSOCO'ya yazılı olarak talepte bulunulmadığı sürece, her türlü talepten feragat edilmiş sayılacaktır. Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Mevcuttur.

Not

ISOCO, dolaylı veya doğrudan meydana gelen tesadüfi ve sonuç olarak ortaya çıkan hasarlardan veya bu malların basılı talimatlara uygun olmayan veya amaçlanan kullanım dışında uygulanmasından kaynaklanan herhangi bir kayıptan sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı, ürünü kullanmadan önce ürünün kullanım amacına uygunluğunu tespit edecek ve bununla bağlantılı olarak doğabilecek tüm risk ve sorumlulukları üstlenecektir. ISOCO'nun sorumluluğu açıkça kusurlu malların değiştirilmesiyle sınırlıdır. Ürünün kusurlu olduğunun tespit edildiği veya makul olarak tespit edilmesi gereken tarihten itibaren 30 gün içinde ISOCO'ya yazılı olarak talepte bulunulmadığı sürece, her türlü talepten feragat edilmiş sayılacaktır.